

» 潤滑脂

Mobiltemp SHC™ 系列

Mobiltemp SHC™ 系列產品為效能卓越的防磨損潤滑脂，適用於高溫作業條件。Mobiltemp SHC 系列是以 PAO 基礎油具有低牽引特性結合非皂基的有機黏土而成。PAO 出色的抗熱/抗氧化降解效能加上黏土增稠劑出色的高溫結構穩定性和高滴點，配製而成卓越的高溫潤滑脂。

Mobiltemp SHC 32 符合 DIN 51825:(2004-06) 的規範要求。

應用範圍：

- Mobiltemp SHC 32 用於密封或可重新給脂的滾珠軸承及滾柱軸承、鍵槽、螺桿及某些封閉式齒輪。推薦操作溫度為 -50°C 至 180°C
- Mobiltemp SHC 100 推薦用於需要廣泛溫度範圍的高速軸承和推力軸承，尤其適用於運行條件要求低摩擦、低磨損和長效壽命的電動馬達軸承。推薦操作溫度為 -50°C 至 200°C

典型性質：

產品名稱	NLGI 等級	皂基	針入度 (操作 60 次)	潤滑脂 滴點 °C	顏色	基礎油 黏度 (40°C) cSt
Mobiltemp SHC 32	1.5	黏土	315	260+	紅	32
Mobiltemp SHC 100	2	黏土	280	260+	淺褐	100